



ENDUTEX - REVESTIMENTOS TEXTEIS, SA

VIZELA / PORTUGAL



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: OPAKJET

DESCRIPCIÓN: TEJIDO DE POLYESTER DE ALTA TENACIDAD RECUBIERTO DE PVC POR LAS DOS CARAS

COMPOSICIÓN: 82 % PVC
18 % POLYESTER

ANCHURA: 137 - 150 - 160 - 220 - 320 - 500 cm

| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | METODO |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| ESPESOR (mm) | 0,56 | |
| PESO TOTAL (g/m ²) | 710 ± 60 | EN ISO 2286-2 |
| PESO DEL SOPORTE (g/m ²) | 130 ± 10 | EN ISO 2286-2 |
| CARGA DE ROTURA (Kg/50mm) | L.: 250 T.: 140 | EN ISO 1421 |
| ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%) | L.: 18 T.: 18 | EN ISO 1421 |
| RESISTENCIA AL DESGARRO (Kg) | L.: 10 T.: 10 | UNE 53 326 |
| ADHERENCIA DE LAS CAPAS (Kg/50mm) | min. 5.0 | EN ISO 2411 |
| SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ | min 6 | EN ISO 105-B02 |
| FLAMABILIDAD (mm/min) | < 100 | DIN 75200 |

L - Longitudinal

T - Transversal

NOTA: Excepto en los casos en que esta expressamente indicado, los valores presentados son valores medios, típicos del material, no pudiendo ser interpretados como mínimos a satisfacer.

| Fecha | Revision | CONTROL DE CALIDAD | DIRECCIÓN TÉCNICA |
|------------|----------|--------------------|-------------------|
| 2004.03.05 | 6 | | |